

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zákona č. 22/97 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb., ve znění zákona č. 205/2002 Sb., ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

VÝROBCE: PSG a.s.

Napajedelská 1637, 765 02 Otrokovice, Česká republika; IČ: 283 02 371

místo výroby PSG a.s., Napajedelská 1637, Otrokovice, Česká republika

VÝROBEK: Beton pro uložení (pro použití v konstrukcích vyjma prostředí XA2, XA3 se síranovou agresivitou nebo uhličitou agresivitou nad 15mg/litr podzemní vody CO₂ agresivního.)

C 8/10

Třídy betonů vyhovující ČSN EN 206 + A1:2018 a ČSN P 732404:2016 (50 let)

C 12/15 - X0 (CZ, F.1.1);

C 16/20 - X0, XC1, XC2 (CZ, F.1.1);

C 20/25 - X0, XC1, XC2, XC3 (CZ, F.1.1);

C 25/30 - X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XF1, XF2, XF3, XA1, XA2 (CZ, F.1.1);

C 30/37 - X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XD3, XF1, XF2, XF3, XF4, XA1, XA2, XA3 (CZ, F.1.1);

C 35/45 - X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XD3, XF1, XF2, XF3, XF4, XA1, XA2, XA3 (CZ, F.1.1);

C 40/50 - X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XD3, XF1, XA1, XA2, XA3 (CZ, F.1.1);

C 45/55 - X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XD3, XA1, XA2, XA3 (CZ, F.1.1);

C 50/60 - X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XD3, XF1, XA1, XA2, XA3 (CZ, F.1.1);

Třídy betonů vyhovující ČSN EN 206 + A1:2018 a ČSN P 732404:2016 (100 let)

C 12/15 - X0 (CZ, F.1.2);

C 16/20 - X0 (CZ, F.1.2);

C 20/25 - X0, XC1 (CZ, F.1.2);

C 25/30 - X0, XC1, XC2, XC3, XF1, XD1, XD2, XF2, XF3, XA1, XA2 (CZ, F.1.2);

C 30/37 - X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XD3, XF1, XF2, XF3, XF4, XA1, XA2, XA3 (CZ, F.1.2);

C 35/45 - X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XD3, XF1, XF2, XF3, XF4, XA1, XA2, XA3 (CZ, F.1.2);

C 40/50 - X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XD3, XF1, XA1, XA2, XA3 (CZ, F.1.2);

C 45/55 - X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XD3, XA1, XA2, XA3 (CZ, F.1.2);

C 50/60 - X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XD3, XF1, XA1, XA2, XA3 (CZ, F.1.2);

Třídy betonů vyhovující A1:2018 a ČSN P 732404:2016

C 30/37 - XM1, XM2, (CZ, F.2);

C 35/45 - XM1, XM2, XM3 (CZ, F.2);

Třídy betonů pro uložení dle TKP 18 MD ŘSD ČR

C 12/15 - X0;

C 16/20 - X0;

C 20/25 - X0, XC1;

C 25/30 - X0, XC1, XC2, XC3, XF1, XD1, XD2, XF2, XF3, XA1, XA2;

C 30/37 - X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XD3, XF1, XF2, XF3, XF4, XA1, XA2, XA3; XM1-2;

C 35/45 - X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XD3, XF1, XF2, XF3, XF4, XA1, XA2, XA3; XM1-3;

POPIS A URČENÍ:

Čerstvý beton připravený pro konstrukce z prostého, železového a předpjatého betonu, vhodný pro převoz autodomíhačem nebo jiným přepravním prostředkem. Beton musí být použit na konstrukce v souladu s požadavky ČSN EN 206 +A1:2018; ČSN P 73 2404:2016 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda - Doplnující informace.

POSOUZENÍ SHODY:

Posouzení shody je provedeno podle § 6 nařízení vlády č. 163/02 Sb. ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 příloha 2, skupiny 01, Stavební výrobky pro betonové a železobetonové části staveb, podskupiny 5 – Beton pevnostních tříd C 12/15 (B15) a vyšší. Byla prověřována shoda vlastností se základními požadavky uvedeného nařízení vlády konkretizovanými v určené normě ČSN EN 206 +A1:2018; ČSN P 73 2404:2016.
Byl vydán certifikát systému řízení výroby č. 238/C6/2019/909-3 dne 28.01.2019, souhrnný protokol o systému řízení výroby č. AO-909-7534-10b ze dne 21.01.2020.

PŘEDPISY A NORMY:

ČSN EN 206+A1:2018 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační ochraně 499/2005 Sb. v platném znění, kterou se stanoví maximální obsah přírodních radionuklidů.
ČSN P 732404:2016 – Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda - Doplnující informace.

AUTORIZOVANÁ OSOBA:

QALIFORM, a.s., autorizovaná osoba č. 238, IČ 49450263, Mlaty 672/8, 642 00 Brno - Bosonohy

POTVRZENÍ VÝROBCE:

Vlastnosti výrobků splňují základní požadavky dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a za podmínek obvyklého použití jsou výrobky bezpečné. Jsou rovněž přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Průběžně je jakost čerstvého betonu ověřována na zkušebních krychlich. Výsledky zkoušek jsou doloženy zkušebními protokoly. Jakost vstupních materiálů je dokladována prohlášením o shodě od dodavatelů.

V Otrokovicích dne: 19. 02. 2021

.....
Ing. Mojmír Mader, ředitel výroby



532

PSG a.s.

Napajedelská 1637, 765 02 Otrokovice
DIČ: CZ28302371